

Réf. de prod.	LT100-000
Cat. de sécurité	S3S HRO FO SR
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	470 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en tissu innovant hydrofuge et respirant, couleur noir/gris, doublure en tissu **SANY-DRY®**, antichoc, anti-glissement, statique dissipative (ESD), avec semelle anti-perforation, en tissu non tissé **FTP Plate** - non métallique type **PS** avec clou Ø 3,0 mm.

Plus Haute conductivité électrique. La stabilité de la capacité conductive pendant une longue période. Semelle de propreté **LIGHT FOAM ESD**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable, avec une faible résistance électrique. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Semelle de contact en gomme nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute).

Emplois suggérés: Chaussures pour l'industrie microélectronique. Conseillé dans les zones **ATEX**

Précaution et entretien de la chaussure: Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

Recommandations: Il faut mettre toujours des chaussettes faites par des fibres naturelles comme la laine ou le coton, parce-que ce là fournissent des meilleures performances au niveau de la conductivité électrique. Eviter d'introduire des élément étranger entre le pied et le sous-pied de la chaussure (par exemple semelle de propreté ou similaires pas fournies par le producteur), du moment qu'ils pourraient annuler les caractéristiques électriques pour le quelles la chaussure a été projetée. Faire attention a l'effet de vieillissement et de la contamination de la chaussure: avec l'usage la résistance électrique de la chaussure peut avoir des modification. Il convient donc toujours vérifier les caractéristiques électrique des chaussures en utilisant les dispositifs pour le contrôle dont les zones de production protégées par les charge électrostatiques (EPA), sont douvées ainsi comme prévu par la directive européenne CEI EN 61340-5-1



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2022+ A1:2024	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	qualité ESD	CEI EN				
		61340-5-1	Résistance électrique vers le terrain de la chaussure	MΩ	72,4	< 1000
		61340-5-1	Résistance électrique transversale	MΩ	38,4	≤ 100
		61340-5-1	Mesure du "Body Voltage"	V	20	< 100
	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra légère	5.3.2.6	Résistance au choc	mm	16	≥ 14
	résistante: au choc de 200 J		(hauteur libre après choc)			
	et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.7	Résistance à la compression	mm	20,5	≥ 14
			(hauteur libre après compression)			
	Semelle anti-perforation: conductive, fabriquée avec fibres spéciales en tissu non tissé, résistante à la perforation, avec une faible résistance électrique	6.2.1.1.4	Résistance à la perforation	N	1281	≥ 1100
			(requis PS avec clou Ø 3,0 mm)			
Tige	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	27	≥ 20
	tissu innovant, hydrofuge et respirant, couleur noir/gris	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm q h	> 18,04	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cm q	> 144,3	> 15
		6.3	Absorption d'eau		6,1%	≤ 30%
			Pénétration d'eau		0,02 g	≤ 0,2 g
Doublure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm q h	> 84,7	≥ 2
	antérieure épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cm q	> 677,4	≥ 20
	Tissu SANY-DRY® , respirant, résistante à l'abrasion, couleur orange	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm q h	> 22	≥ 2
	postérieure épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cm q	> 177,9	≥ 20
	Semelle/marche EVA/gomme nitrile, avec une faible résistance électrique, appliquée directement sur la tige	5.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm³	119	≤ 150
		5.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	2,6	≤ 4

Semelle extérieure: orange, gomme nitrile, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales, aux hautes températures	5.8.7	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	3,7	≥ 4
Semelle intérieure: EVA, noir, basse densité, confortable et antichoc	6.4.4	Résistance à la chaleur (300 °C)	-----	aucune fusion	aucune fusion
	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	1,5	≤ 12
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure (Résistance au glissement)	5.3.5.2	céramique + solution détergente – pointe (inclinaison 7°)		0,41	≥ 0,36
		céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,46	≥ 0,31
	6.2.10	SR : céramique + glycérine – pointe (inclinaison 7°)		0,25	≥ 0,22
		SR : céramique + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,23	≥ 0,19